

陶瓷
设备防腐专家

明磨

精城各标号材料性能指标

标号	规格	抗压强度 MPa	抗折强度 MPa	抗冲击强度 kJ/m ²	吸水率 %	耐磨性 mm ³	耐腐蚀性 %	耐酸碱性能 %	耐老化性能
精城1号	1000x1000x10	≥100	≥10	≥10	≤0.5	≤10	≤10	≤10	符合标准
精城2号	1000x1000x10	≥100	≥10	≥10	≤0.5	≤10	≤10	≤10	符合标准
精城3号	1000x1000x10	≥100	≥10	≥10	≤0.5	≤10	≤10	≤10	符合标准
精城4号	1000x1000x10	≥100	≥10	≥10	≤0.5	≤10	≤10	≤10	符合标准
精城5号	1000x1000x10	≥100	≥10	≥10	≤0.5	≤10	≤10	≤10	符合标准
精城6号	1000x1000x10	≥100	≥10	≥10	≤0.5	≤10	≤10	≤10	符合标准
精城7号	1000x1000x10	≥100	≥10	≥10	≤0.5	≤10	≤10	≤10	符合标准
精城8号	1000x1000x10	≥100	≥10	≥10	≤0.5	≤10	≤10	≤10	符合标准
精城9号	1000x1000x10	≥100	≥10	≥10	≤0.5	≤10	≤10	≤10	符合标准
精城10号	1000x1000x10	≥100	≥10	≥10	≤0.5	≤10	≤10	≤10	符合标准

橡胶性能指标要求

名称	拉伸强度	拉伸伸长率	邵氏硬度	扯断永久变形
指标	≥15 Mpa	≥360%	60-70	≤10%

名称	颜色	PH	℃	拉伸剪切强度) Mpa
低温粘合剂 (CJZ-W150)	白色	3~12	≤150	≥1.5
高温粘合剂 (CJZ-W350)	红色	3~12	≤350	≥2.5
螺栓帽橡胶 (CJZ-W150)	白色	3~12	≤150	≥1.5
螺栓帽橡胶 (CJZ-W350)	红色	3~12	≤350	≥2.5

